

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaLatex®

AGENTE DE ADERÊNCIA RESISTENTE À ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaLatex® é uma emulsão de borracha sintética usada como aditivo para pontes de união cimentícia e produção de argamassas de elevada qualidade.

UTILIZAÇÕES

O SikaLatex® é usado como agente de aderência e para argamassas para as seguintes aplicações:

- Argamassas e betonilhas
- Argamassas de reparação tradicional
- Argamassas para assentamento de alvenaria
- Colagem e assentamento de lajetas, etc

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

As principais vantagens do SikaLatex® são:

- Maior e melhor aderência
- Controle de fissuração
- Maior resistência à abrasão
- Permeabilidade reduzida
- Melhor trabalhabilidade
- Fácil de usar
- Adequado aos substratos de construção mais comuns

DADOS DO PRODUTO

Base química	Dispersão aquosa de estireno-butadieno
Fornecimento	Embalagens de 20, 200 e 1000 litros
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada
Armazenagem e conservação	Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, geada e contaminação, entre 5 °C e 30 °C
Aspecto / Cor	Líquido leitoso, branco
Massa volúmica	~1,0 kg/dm ³
Teor de iões cloreto	≤ 0,1 %

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Emborro de aderência (ligação)	0,12 litros por m ² e mm de espessura
	Argamassa com SikaLatex®	0,60 litros por m ² e cm de espessura
	Emborro de impermeabilização	0,10 litros por m ²
Temperatura ambiente	Mínima: +5 °C / Máxima: +30 °C	
Temperatura da base	Mínima: +5 °C / Máxima: +30 °C	

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

Nunca utilize o SikaLatex® puro ou mistura de SikaLatex® com água como ponte de aderência. Utilize sempre com areia e cimento.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A base deve estar limpa, seca, isenta de partículas em desagregação, leitadas superficiais, isenta de gorduras, óleos e pinturas e mais regularizada possível.

Bases absorventes: Devem ser humedecidas previamente até à saturação, mas sem encharcar, começando a aplicar a calda ou argamassa SikaLatex® quando as superfícies readquirem um aspecto mate.

MISTURA

À mão, como uma vulgar argamassa ou betoneira (evitar uma amassadura prolongada).

Preparação da solução SikaLatex®:

1 volume de SikaLatex®

2 volumes de água

Preparação do emborro:

1 volume de cimento

1 volume de areia

Amassar com solução SikaLatex® até obter uma consistência cremosa.

Preparação das argamassas SikaLatex®:

1 volume de cimento

2 a 2,5 volumes de areia 0-3 mm.

Amassar com solução SikaLatex® até obter uma consistência firme.

APLICAÇÃO

SikaLatex® em rebocos

Para obter uma boa aderência dos rebocos ao betão liso e sobre todas as alvenarias:

1. Base limpa e húmida.
2. Fazer um chapisco com a ajuda da argamassa SikaLatex®.
3. Deixar endurecer o chapisco.
4. Aplicar o reboco.

SikaLatex® em betonilhas

Para obtenção duma boa aderência das betonilhas:

1. Base limpa e húmida.
2. Espalhar o emborro SikaLatex® em camada fina de alguns milímetros, com uma brocha rija. Sobre este emborro de aderência ainda fresco e colante, aplicar a betonilha. Se também se adicionar SikaLatex® à betonilha, obtêm-se melhor resistência ao desgaste e aos óleos.
3. Utilizar uma solução SikaLatex® mais fraca (3 volumes de água: 1 volume SikaLatex®).

Proteger contra a dessecação aplicando sobre a betonilha, logo que a sua superfície perca o brilho da água, uma membrana de cura Antisol® ou, no caso de se preferir uma pintura ou revestimento, usar as medidas de cura tradicionais: regas cuidadosas durante os primeiros dias (e, sobretudo, nas primeiras horas), cobertura com tecidos húmidos, folhas de polietileno, etc.

Juntas impermeáveis entre pedra, tijoleira, blocos, etc.

1. Se necessário, escavar as juntas alguns centímetros.
2. Lavar com jacto de água sob pressão.
3. Encher as juntas ainda húmidas com a argamassa SikaLatex® e apertar muito bem.

Regularizações e Reparações (pavimentos, rebocos, betão)

Para obter reparações sólidas:

Base limpa e húmida. Preparar uma argamassa SikaLatex® de consistência firme, com uma areia bastante fina. Impregnar a parte a reparar com um emborro SikaLatex®. Antes da secagem deste emborro aplicar e compactar a argamassa SikaLatex®.

Acabar à esponja, se necessário.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for exact product data and uses.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

SikaLatex®
Fevereiro 2022, VERSÃO 01.01
020301010010000001

SikaLatex-pt-AO-(02-2022)-1-1.pdf

