

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-300 Ready Plus

SikaWall®-300 Ready Plus É UMA PASTA EM RESINA BASE AQUOSA, PRONTA A USAR.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-300 Ready Plus é uma massa em resina base aquosa, pronta a usar para regularizar e alisar paredes interiores.

UTILIZAÇÕES

- Para o revestimento de reboco antigo e pinturas areadas.
- Indicado para aplicações no interior.
- Para enchimentos sobre gesso, betão, argamassa, pinturas antigas, etc.
- Como ponte de fissuras e pequenas reparações em superfícies porosas.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resina em dispersão base aquosa
Fornecimento	Baldes plásticos de 7 e 25 kg
Tempo de armazenamento	12 meses após data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original não encetada, em ambiente seco e fresco, protegido da geada e da ação direta do sol.
Aspecto / Cor	Pasta branca
Granulometria máxima	200 microns
Massa volúmica	≈ 1,65 kg/dm ³

DADOS TÉCNICOS

Tensão de aderência	> 1 N/mm ² 0,3 N/mm ² a 23 °C, 50 % humidade (EN 1542)
Permeabilidade ao vapor de água	Classe I, permeável ao vapor de água

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Depende da rugosidade do suporte e espessura de camada aplicada. Como orientação, ~ 1,65 kg de SikaWall®-300 Ready Plus pode cobrir ~1 m ² (mm de espessura).
Espessura da camada	Até 6 mm por camada
Temperatura ambiente	De + 5 °C a + 35 °C
Temperatura da base	De + 5 °C a + 35 °C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca, isenta de poeiras, gorduras e partículas soltas. No caso de pinturas antigas, estas deverão estar bem aderentes, sem fissuras, descasques, zonas soltas e bolhas.

MISTURA

O produto é pronto a usar não necessitando de mistura.

APLICAÇÃO

SikaWall®-300 Ready Plus pode ser aplicado com pa-lustra e/ou talocha lisa em espessuras de 1 a 6 mm. No caso de enchimento de buracos ou fissuras mais profundos deve-se aplicar em várias camadas deixando endurecer a camada anterior. Pode ser aplicado por projeção usando os equipamentos próprios para o efeito.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona Industrial de Kikuxi - Apartado 135 - Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 - Viana
Phone : + 244935111049

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipamentos com água após a utilização. Material endurecido só pode ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.