

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikagard®-850 Activator

Primário para Sikagard®-850 Clear em substratos minerais revestidos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikagard®-850 Activator é um primário monocomponente pronto a usar para Sikagard®-850 Clear em substratos minerais revestidos existentes para melhorar a aplicação e aderência. Este produto faz parte do sistema Sikagard Anti-graffiti.

UTILIZAÇÕES

- Primário para o sistema de revestimento anti-graffiti Sikagard®-850 em substratos minerais revestidos.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pronto a usar - sem necessidade de diluição no local
- Primário promotor de aderência
- Usado especificamente com Sikagard®-850 Clear
- Livre de tolueno e outros solventes aromáticos
- Aplicável com pincel ou rolo

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	0,8 kg 4 kg
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenamento nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas a temperaturas entre 5 e 30 °C, em ambiente seco e ao abrigo da luz solar direta.
Aspecto / Cor	Líquido claro amarelado
Massa volúmica	~0,76 g/cm ³ (+23°C)
Viscosidade	~1,1 mm ² /s

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Sistema	Produto
	Primário para substratos minerais	Sikagard®-850 Primer
	Primário para substratos minerais revestidos	Sikagard®-850 Activator
	Camada final	Sikagard®-850 Clear

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Habitualmente é de ~50 a 100 g/m ² Em geral, uma camada é o suficiente para um substrato devidamente preparado, uniforme e regularizado.
Temperatura ambiente	+8 °C min. / +35 °C máx.
Humidade relativa do ar	≤ 80 %
Ponto de Orvalho	A temperatura da base deve estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de condensação ou formação de bolhas no revestimento final.
Tempo de secagem	Nota: Um tempo de secagem de 1 a 2 horas à temperatura ambiente e 40% de humidade relativa. É necessária para permitir a formação de filme do primário. Nota: Uma humidade relativa mais alta aumentará o tempo de secagem. Nota: Não exceda 5 horas após o primário e antes de aplicar Sikagard®-850 Clear.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Os substratos adequados são:

- Betão aparente, alvenaria, reboco de cimento
- Betão revestido, alvenaria, reboco de cimento
- Betão revestido, alvenaria, reboco cimentício previamente tratado com uma impregnação hidrofóbica
- Madeira (revestida ou não revestida)

Importante: Em substratos com um perfil de superfície rugoso, será difícil produzir uma espessura de revestimento uniforme. Isso pode resultar em proteção e facilidade de limpeza reduzidas. Recomenda-se o pré-nivelamento ou alisamento da superfície antes da aplicação do revestimento.

Nota: Para nivelamento de superfície, preenchimento de poros ou reparação de betão, alvenaria e reboco de cimento, use produtos adequados da gama Sika MonoTop® ou SikaRep®.

Substrato sem revestimento

- O substrato deve estar limpo, seco, sólido e livre de todos os contaminantes como poeiras, óleo, gorduras e material friável solto que podem reduzir a aderência do revestimento.

- Prepare o substrato usando equipamento de preparação mecânica adequado, como lixas abrasivas, limpeza a vapor, limpeza a jato de água de baixa / alta pressão.

Substrato com revestimento

Importante: Os revestimentos existentes devem ser testados para confirmar sua compatibilidade com Sikagard®-850 Activator e Sikagard®-850 Activator.

- O substrato deve estar limpo, seco, sólido e livre de todos os contaminantes como poeiras, óleo, gorduras e material friável solto que podem reduzir a aderência do revestimento.
- Prepare o substrato usando equipamento de preparação mecânica adequado, como lixas abrasivas, limpeza a vapor, limpeza a jato de água de baixa / alta pressão.

APLICAÇÃO

Siga rigorosamente os procedimentos de aplicação conforme definido nas ficha de dados dos produtos, devem sempre ser verificadas as condições reais do local.

Importante: Em substratos ásperos, use um pincel para aplicar o primário e certifique-se de que o primário cobre toda a superfície, incluindo espaços vazios.

Nota: Para evitar que bolhas de ar afetem o acabamento, não passe a escova, rolo ou spray.

Aplicar Sikagard®-850 Activator uniformemente sobre o revestimento preparado com um pincel, rolo de lã ou equipamento de pulverização sem pressão de ar na taxa de consumo necessária.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

- Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com Sika Diluente C imediatamente após o uso. O material endurecido só pode ser removido mecanicamente.
- Limpe o equipamento ar em intervalos regulares para evitar que as partículas de silicone endureçam bloqueando equipamento de aplicação.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

Sikagard®-850 Activator
Maio 2023, VERSÃO 02.01
020303060010000015

Sikagard-850Activator-pt-AO-(05-2023)-2-1.pdf

