

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Separol®-220 W AO

DESCOFRANTE DE BASE AQUOSA PRONTO A APLICAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Separol®-220 W AO é um descofrante pronto a aplicar, isento de solventes. Emulsão à base de compostos minerais refinados.

UTILIZAÇÕES

Sika® Separol®-220 W AO pode utilizar-se para betonagens no local ou pré-fabricação.

Especialmente desenvolvido para uso em:

- Cofragens lisas não absorventes ou cofragens absorventes
- Cofragens aquecidas (até +70 °C)
- Cofragens texturadas

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Sika® Separol®-220 W AO tem as seguintes características:

- Baixa viscosidade
- Não escorre em superfícies verticais
- Autonivelante após pulverização Bom acabamento superficial, minimizando o aparecimento de poros e falhas
- Vapores não inflamáveis Evita a aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas
- Produto seguro de manusear

Isso proporciona as seguintes vantagens:

- Permite manter a capacidade de desmoldagem
- Protege a cofragem da corrosão do aço e envelhecimento precoce

DADOS DO PRODUTO

Base química	Compostos minerais, miscíveis em água
Fornecimento	20L, 210L (bidão), 1000L (IBC)
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original não encetada em local seco, a temperaturas entre +5°C e +35°C . Proteger da luz solar direta.
Aspecto / Cor	Líquido branco leitoso
Massa volúmica	0,97 kg/l (a +20°C)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Sika® Separol®-220 W AO dependendo da porosidade da cofragem, o consumo pode ir até aprox. 140 m ² /kg para cofragens não absorventes (plástico, aço, etc.).
Temperatura ambiente	Mínima: +5 °C / Máxima: +50 °C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Antes da aplicação a emulsão deve ser bem agitada. Não diluir ou misturar com outros produtos. Sika® Separol®-220 W AO é aplicado em camadas finas e uniformes, até a base ficar com uma aparência branca pontilhada, cobrindo toda a superfície (poderão ser necessárias aplicações adicionais em caso de cofrags altamente absorventes).

Recomendamos o uso de um pulverizador com pressões entre 3 a 6 bar e um bico de pulverização plano (01 F 110, 652.307 ou 652.245). Evitar zonas acumuladas de Sika® Separol®-220 W AO. Qualquer excesso deve ser limpo com um pano ou esponja. Após a aplicação, respeitar um período de evaporação de 20 minutos a +20 °C. Antes da betonagem, é recomendada a realização de testes preliminares de forma a otimizar a tarefa.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

Sika® Separol®-220 W AO
Outubro 2023, VERSÃO 01.01
021405021000000404