

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaTop[®]-10

Primário aquoso com cargas minerais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaTop[®]-10 é uma resina sintética à base de copolímeros estireno-acrílicos com cargas minerais, que se utiliza como primário, tapa poros e promotor de aderência sobre bases de natureza mineral, revestimentos cimentosos e revestimentos cerâmicos antigos.

UTILIZAÇÕES

SikaTop[®]-10 é adequado para:

- Selagem de suportes minerais
- Promotor de aderência das argamassas sobre bases porosas
- Proporciona ao suporte uma elevada rugosidade, melhorando a colocação em obra e a posterior aderência físico-química do revestimento final
- Particularmente indicado para utilização antes das argamassas de nivelamento e decoração SikaDecor[®] Nature

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Excelente aderência sobre suportes vidrados ou porosos
- Evita a perda de água para o suporte, a formação de bolhas e melhora a aderência
- Económico
- Aumenta a durabilidade
- Resistente ao pH alcalino do suporte
- Selagem eficaz em bases de betão
- Facilita o rendimento na aplicação de produtos de reboco de natureza hidráulica
- Permite o revestimento em paramentos de betão pré-fabricado ou pouco absorvente

DADOS DO PRODUTO

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| Base química | Copolímeros estireno acrílicos com cargas minerais | | |
| Fornecimento | Embalagens: | 5 kg | 20 kg |
| | Palete: | 96 x 5 kg (480 kg) | 33 x 20 kg (660 kg) |
| Tempo de armazenamento | O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico | | |
| Armazenagem e conservação | Armazenado nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Proteger da geada. | | |
| Aspecto / Cor | Líquido avermelhado com cargas | | |
| Massa volúmica | ~ 1,32 kg/l | (a +20 °C) | |
| Viscosidade | ~ 13 770 mPas | (a +20 °C, Brookfield S64, 20 rpm) | |

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo ~ 0,2 - 0,5 kg/m²/camada

Alguns suportes requerem um consumo superior ao indicado.

Estes valores são teóricos e não incluem consumos devidos a suportes muito porosos, rugosidade da superfície, variações de planimetria e desperdícios.

| Temperatura ambiente | Mínima: +10 °C / Máxima: +30 °C | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Temperatura da base | Mínima: +10 °C / Máxima: +30 °C | | | | | | |
| Teor da humidade da base | Pode ser aplicado sobre suportes com maior teor de humidade. Sem empouçamento. O substrato deve estar visivelmente seco. | | | | | | |
| Tempo de cura | Tempo de espera para aplicar argamassas sobre o SikaTop®-10: <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura do substrato</th><th>Mínimo</th><th>Máximo</th></tr></thead><tbody><tr><td>+20 °C</td><td>1 hora</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p>Os tempos são aproximados e serão afectados por alterações das condições ambientais.</p> | Temperatura do substrato | Mínimo | Máximo | +20 °C | 1 hora | - |
| Temperatura do substrato | Mínimo | Máximo | | | | | |
| +20 °C | 1 hora | - | | | | | |

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

Em clima quente (acima de +25 °C) armazenar SikaTop®-10 num lugar fresco antes da utilização. A baixas temperaturas (inferiores a +15 °C) o produto pode engrossar e reduzir a trabalhabilidade. Não utilizar um produto que tenha sido sujeito à geada. Em caso de dúvida, efectuar ensaio prévio.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Qualidade da base

O suporte deve estar são, com porosidade aberta, limpo, sem leitadas superficiais, sem água, gordura, óleo, revestimentos anteriores, partículas soltas ou outros contaminantes.

Preparação da base

O substrato deve ser preparado mecanicamente com jacto de água ou de areia. Remover toda a poeira, partículas soltas, friáveis ou em destacamento da superfície antes da aplicação do produto, de preferência por escovagem e/ou aspiração.

MISTURA

SikaTop®-10 é fornecido pronto a aplicar, no entanto, é conveniente homogeneizar antes da sua utilização, durante pelo menos 1 minuto.

Utilizar um berbequim de mistura de rotação lenta (300 - 400 rpm).

APLICAÇÃO

A aplicação é efectuada com trincha ou rolo para conseguir uma maior penetração e rendimento.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

SikaTop®-10
Maio 2023, VERSÃO 01.02
02179040000000011

SikaTop-10-pt-AO-(05-2023)-1-2.pdf

